

Vector



Rodillo capaz de realinear, mediante diferentes velocidades periféricas, los avances de las baldosas dentro del horno antes de que el material llgue a la zona de cocción.

Composición mineralógica

- Corindón
- Mullita
- Zirconia

Tipología

Productos especiales

Título de Al ₂ O ₃	78%
Densidad aparente	2.85 Kg/dm ³
Porosidad aparente	16.0%
Agua absorbida	5.5%
M.O.E. 20°C	> 105 GPa
Coefficiente de dilatación térmico 20-400°C	5.0*10 ⁻⁶ K ⁻¹
Coefficiente de dilatación térmico 20-1000°C	6.2*10 ⁻⁶ K ⁻¹

Uso típico

- Precocciòn

